

คู่มือการใช้งานสีเรืองแสงอะครีลิก

Instruction manual UltraGlow Photoluminescent Paint

Technical Data Sheet



การเตรียมพื้นผิว ก่อนลงสี

พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และมีความชื้นน้อยกว่า 10%

พื้นผิวปูนเก่า : ทำความสะอาด ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อกำจัดผิวสีเสื่อมสภาพ ทราย ตะไคร่ และสิ่งสกปรกที่เกาะบนผิวให้สะอาดและแห้งสนิท

พื้นผิวลื่น : ใช้เครื่องเจียรขัดใบเจียรคอนกรีตเปิดผิวหน้าให้หยาบและเช็ดทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่นผง

ขั้นตอนที่ 1 การรองพื้น (สามารถเลือกสีรองพื้นได้ตามความเหมาะสม)

สีรองพื้นอะครีลิก Acrylic AP-Primer	เป็นสีรองพื้นสำหรับ ปูนใหม่มีความชื้นตกค้าง
สีรองพื้นอะครีลิกแห้งเร็ว Acrylic MAX- Primer	เป็นสีรองพื้น และใช้เป็นสีชั้นกลางในตัว เหมาะสำหรับ ปูนเก่า กระเบื้อง คอนกรีตขัดมัน
สีรองพื้นอะครีลิกแห้งเร็ว เพิ่มสารกันสนิม Acrylic MP-MAX 3 In 1	เป็นสีรองพื้น และใช้เป็นสีชั้นกลางในตัว พิเศษผสมสารป้องกันสนิม เหมาะสำหรับ ผิวโลหะ เมทัลชีท กัลวาไนซ์ เหล็กชุบสังกะสี สแตนเลส ทองเหลือง

สีรองพื้นอะครีลิก
Acrylic AP-Primer



ปูนใหม่
ปูนขึ้น

สีรองพื้นอะครีลิก
AP-MAX Primer



ปูนเก่า
กระเบื้อง
พื้นขัดมัน

สีรองพื้นอะครีลิก
MP-MAX 3 In 1
ผสมสาร Zinc phosphate



เหล็ก
โลหะ
ทองเหลือง

พ่นหรือทากับ เว้นระยะระหว่างเที่ยว 1-2 ชั่วโมง ทากับ 1-2 รอบให้ทับปิดผิวเดิมให้สนิท

อัตราส่วน ทินเนอร์อะครีลิก AS-01 สำหรับผสม	
กลีหรือทา	ผสมทินเนอร์ (เบอร์ AS-01) 20 -30% โดยปริมาตรของปริมาณสีที่ใช้
พ่น	ผสมตามอัตราส่วน ปริมาณสีรองพื้น 1 ส่วนต่อทินเนอร์ผสม (เบอร์ AS-01) 1-1.5 ส่วน

ขั้นตอนที่ 2 เคลือบสีเรืองแสง อะครีลิก (UltraGlow Photoluminescent Paint)

วิธีการ ทา/ พ่น

ควรทาทาอย่างน้อย 2-3 รอบ / พ่น 3-4 รอบเพื่อให้เพิ่มความหนาและค่าเรืองแสงที่ดี เว้นระยะเวลาก่อนพ่น
หรือทาทาชั้นถัดไป 1-2 ชั่วโมง หลังจากทาสีเรืองแสงเรียบร้อยแล้ว ควรทาสีเคลือบมาทับหน้า
เพื่อความคงทนของสีเรืองแสงและ เพื่อปกป้องพื้นผิวและล้างทำความสะอาดได้ง่าย

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน (โดยปริมาตร)		ระยะเวลาแห้ง	
				ทินเนอร์ AS-01		แห้งผิวสัมผัสได้	แห้งสนิท
สีเรืองแสง อะครีลิก UltraGlow (ขนาด 4 Kg.)	ด้าน	8-10 ตรม. 2 เที่ยว (ที่ความหนา 125-150 ไมครอน)	แปรงขนนุ่ม ลูกกลิ้งขนสั้น เครื่องพ่น	15-20 % การทา	40-50 % การพ่น	10-15 นาที	1-2 ชั่วโมง



ขนาด 4 Kg.

สีเรืองแสงอะครีลิก GOLDMAX

** ก่อน ทา หรือ พ่น ควรคน หรือใช้สว่านปั่นให้เข้ากัน **

ขั้นตอนที่ 3 เคลือบมา GOLDMAX-MAX CLEAR 2K(N) (พร้อมใช้ไม่ต้องผสมทินเนอร์)

PART-A : 4 ส่วน / PART-B : 1 ส่วน

- ☐ ใช้กาพ่นสี รูปืน 1.4-1.5 มิลลิเมตร
- ☐ ถังแรงดันลม 3-4 บาร์ หรือ 3-4Kgs./cm3
- ☐ พ่น 2-3 เที่ยว
- ☐ เว้นระยะเวลาก่อนพ่นทับระหว่างเที่ยวอย่างน้อย 5 นาที



สูตรใหม่ เนื้อเยื่อ มาซัด ฉ่ำลื่น แห้งไว
ใช้งานง่าย เพิ่มสารป้องกันแสงยูวี 2 เท่า

ทิ้งให้แห้งสนิท 12 ชั่วโมง เปิดใช้งานได้

สอบถามข้อมูล
การใช้เพิ่มเติม
สแกน QR-Code



บริษัท โกลด์แมกซ์ เทคโนโลยี จำกัด

เลขที่ 1188/7 หมู่ที่ 3 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร : 02-757-2101-2 แฟกซ์ : 02-757-2103 E-Mail : goldmaxthai@gmail.com ID-Line : @goldmax